

Produto	Espuma Flexível de Poliuretano
Designação	<b>Dryflex 3050</b>
Tipo	Poliéster reticulado
Aplicação	mobiliário <i>outdoor</i> (jardim e piscina); filtros; colchões

<b>Características Físicas</b>	<b>Limites</b>	<b>Unidade</b>	<b>Método de Ensaio</b>	<b>Baseado na Norma</b>
Densidade	30.0 ± 2.0	[kg/m <sup>3</sup> ]	PQL001	ISO 845
Alongamento na Ruptura	min. 70	[%]	PQL003	ISO 1798
Resistência à Tracção	min. 150	[kPa]	PQL003	ISO 1798
Dureza à compressão (CV <sub>40%</sub> )	5.0 ± 0.8	[kPa]	PQL004	ISO 3386/1

Revisão nº0 21-05-2015	Elaborado	Verificado	Aprovado
---------------------------	-----------	------------	----------